



IMPÉRIO DOS METAIS

COBRE TUNGSTÊNIO 20CI

Descrição:

Baixo desgaste; Alta resistência mecânica; Usinabilidade boa; Proporciona alta produtividade.

Aplicação:

Eletrodos para solda por ponto ou projeção, além de aplicações em eletro erosão em diversos metais.

Propriedades Químicas:

Cu	20,0%
W	80,0%

Propriedades Físicas:

Condutibilidade Elétrica: 38-45% I.A.C.S

Densidade: 15,60 g/cm³

Propriedades Mecânicas:

Dureza: 293 Brinell

TABELAS SUJEITAS A ATUALIZAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO.
INFORMAÇÕES MERAMENTE ORIENTATIVAS.