LATÃO 272 FIO MÁQUINA / 63-37 1/4 D

Descrição:
Conformabilidade a Quente boa; Conformabilidade a Frio boa; Métodos de Junção: Soldagem fraca excelente; Brasagem excelente; Soldagem oxiacetilênica boa; Soldagem a arco com eletro revestido não recomendada.

Aplicação:
Elétricas: estojos para faroletes, refletores, receptáculos e soquetes para lâmpadas, componentes de interruptores.

Propriedades Químicas:

Fe	0,07%
Cu	63,0%
Pb	0,07%
Zn	36,9

Propriedades Físicas:
Condutibilidade Elétrica: 26% I.A.C.S
Condutibilidade Térmica: 0,30 cal/cms°C
Densidade: 8,45 g/cm³
Expansão Térmica: 21,0%
Ponto de Fusão: 920°C

Propriedades Mecânicas:
Limite de resisténcia: 333-402 Mpa
Dureza: 80-111 Mpa
Têmpera: 1/4 D

TABELAS SUJEITAS A ATUALIZAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO.
INFORMACÕES MERAMENTE ORIENTATIVAS.

Rua Tupã, 221 - Jd. Vila Formosa - CEP 03460-050 - São Paulo - SP- Tel. +55 11 2036-9900
vendas@imperiodosmetais.com.br - www.imperiodosmetais.com.br